

Noodzakelijk onderdeel van het fermacell® Powerpanel HD buitengevelsysteem om permanente bescherming tegen weersinvloeden te creëren.



## Product

Het fermacell™ Wapeningsweefsel HD is een drukvast glasvezelnet met alkalibestendige coating, voor binnen en buiten.

## Toepassing

Het fermacell™ Wapeningsweefsel HD is een noodzakelijk onderdeel van het fermacell® Powerpanel HD buitengevelsysteem om permanente bescherming tegen weersinvloeden te creëren.

## Eigenschappen

- Hoge scheursterkte
- Alkalibestendig
- Overlapmarkering inbegrepen
- Afgestemd op het fermacell® Powerpanel HD buitenwandsysteem

## Verwerking

Het fermacell™ Wapeningsweefsel HD wordt over het hele oppervlak ingebed in de eerder aangebrachte basispleister (5 – 6 mm). Het weefsel moet uiteindelijk in het bovenste derde deel van de wapeningslaag liggen.

De stof kan zowel verticaal als horizontaal worden gelegd. De banen moeten worden gelegd met een overlap van 100 mm op alle naden om voldoende hechting te garanderen. Overlappingszones zijn in kleur gemarkeerd op de stof.

Lees ook onze gedetailleerde verwerkingsinstructies in onze brochure:

- fermacell® en JamesHardie® in houtbouw- planning en verwerking

**James Hardie Netherlands B.V.**

Tel.: + 31 (0)24 - 649 51 11

E-mail: [fermacell-nl@jameshardie.com](mailto:fermacell-nl@jameshardie.com)

Adres: Loonse Waard 20, 6606KG Wijchen



**fermacell®**

Materiaalkenmerken	
Lengte	50 meter per rol
Breedte	1000 mm
Gewicht	ca. 165 g/m <sup>2</sup>
Maaswijdte	ca. 4 x 4 mm
Maximale trekkracht	1500 N/ 50 mm
Kleur	Wit
Verbruik	1,1 m <sup>2</sup> per m <sup>2</sup> wandoppervlak

Logistieke gegevens	
Artikelnummer	79065
EAN nummer	4007548002998
Gewicht per rol	ca. 8,0 kg
Rollen per pallet	30 stuks

### De andere componenten van het fermacell™ Buitenwandsysteem zijn:

- fermacell™ Wapeningsband HD
- fermacell™ Wapeningslijm HD
- fermacell™ Basismortel HD

### Disclaimer

Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktijkervaring. Ze vervangen geen richtlijnen, normen, goedkeuringen en toepasselijke technische informatiebladen. Vanwege de vele mogelijke invloeden tijdens verwerking en toepassing, raden wij aan altijd een proefverwerking en toepassing uit te voeren.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen aanspraken op schadevergoeding worden ontleend. Levering, verwerking en garantie voor de door ons gegarandeerde eigenschappen worden uitgevoerd conform onze Algemene Voorwaarden.

**James Hardie Netherlands B.V.**  
 Tel.: + 31 (0)24 - 649 51 11  
 E-mail: fermacell-nl@jameshardie.com  
 Adres: Loonse Waard 20, 6606KG Wijchen

